

EasyColor™

Direct to Vinyl (DTV™)

SPECIFICHE

Composizione	Spessore Medio	Supporto	Certificazioni
PU	100 micron	non adesivo	REACH n° 1907/2006/EU OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 22.HIT.05027 HOHENSTEIN HTTI VEGANOK AZIENDA N. 1004 VEGAN

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Tessuti di destinazione	IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE			IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO			
cotone, poliestere, misto cotone/poliestere, elastan	Lama	Pressione	Velocità	Tempo	Temperatura	Pressione	Stacco
	45°	50 gf	20 cm/sec	15" secondi	155°C (311°F)	Media (2,5/3,5 bar)	a caldo

- Stampare, tagliare e spellicolare il materiale in eccesso
- Rimuovere la stampa dal supporto a mano o con l'ausilio del TTD Advanced
- Senza TTD: preriscaldare la piastra per 5" a 155°C, posizionare la decorazione sul tessuto e coprire con carta forno
- Con TTD: applicare seguendo i parametri consigliati
- Rimuovere il TTD / carta forno a caldo

Per CRAFT:

- Attendere 5 minuti per la completa asciugatura della stampa
- Impostazioni Silhouette: lama 3, forza 3, velocità 8 - Impostazioni Cricut: Everyday iron on
- Ferro da stiro: impostazione "SILK", coprire con carta forno e stirare 90" per ogni sezione

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Le immagini singole non necessitano di application tape
- Stampabile con la maggior parte delle macchine ink-jet
- Possibilità di ottenere una finitura opaca o lucida, utilizzando carta forno o teflon
- Molto facile da spellicolare

CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

- NOTE:** Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.
- * Visto l'elevato numero di stampanti inkjet e inchiostri, in caso di applicazione su indumenti in 100% cotone bianchi o chiari, si raccomanda di eseguire un ciclo di lavaggio a 40°C di almeno 60 minuti (non a rovescio) prima di indossare l'indumento.

*Lavaggio	Stiro	Asciugatrice	Lavaggio a secco	Durata stoccaggio	Temperatura stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	Posizione di stoccaggio
lavaggio fino a 40°C, (a capo rovescio)	SI (a capo rovescio)	SI (ciclo sintetici)	NO	Fino a 2 anni	da 18°C a 26°C	lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole	Verticale

- Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su www.siser.com
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9105027958

