AURORA®

SPECIFICHE

Composizione	Spessore Medio	Supporto	Certificazioni
PU	200 micron	Poliestere adesivo	OEKO TEX® STANDARD 100 23.HIT.76049 Hohenstein HTTI REACH n° 1907/2006/EU VEGANOK AZIENDA N. 1004

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Tessuti di destinazione	IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE			IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO			
	Lama	Pressione	Velocità	Tempo	Temperatura	Pressione	Stacco
cotone, poliestere, misti cotone/poliestere Non trattati o tinti con inchiostri sublimatici	60°	100 gf	25 cm/sec	15 secondi	150°C (302°F)	Media (3 bar)	freddo

- → **Tagliare il materiale a specchio**
- → **Spellicolare il materiale in eccesso**
- → **Posizionare la decorazione sul capo**
- → **Applicare seguendo i parametri consigliati**
- → **Rimuovere il supporto a freddo**

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- → **Aspetto iridescente e finitura lucida**
- → **Proprietà di variazione cromatica**
- → **Effetto texture**

NOTE: Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.

CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

Lavaggio	Stiro	Asciugatrice	Lavaggio a secco	Durata stoccaggio	Temperatura stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	Posizione di stoccaggio
fino a 60°C, (a capo rovescio)	SI (a capo rovescio)	SI (programma sintetici)	NO	Fino a 2 anni	da 18°C a 26°C	lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole	Verticale

- → **Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio**
- → **Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo**
- → **Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi**

Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su www.siser.com
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105027958